

ECOPELLE

WWW.PARRIDESIGN.IT

EXTREMA AU

CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL DETAILS

| SCHEDA TECNICA TEST | | UNITA' UNIT | NORMA TEST METHOD | VALORI LIMIT VALUE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| PESO/Weight | | g./m ² | | 480 |
| SPESSORE/Thickness | | mm. | | 1,2 |
| ALTEZZA/Width | | cm. | | 140 |
| ROTOLO/Roll c.a. | | mtl. | | 40 |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE Tensile Strength | | N | UNI 4818/pt.6° | LONGITUDINALE/Lengthwise ≥ 250 TRASVERSALE/Crosswise ≥ 200 |
| ALLUNGAMENTO A ROTTURA Elongation at Break | | % | UNI 4818/pt.6° | LONGITUDINALE/Lengthwise ≥ 5% TRASVERSALE/Crosswise ≥ 10% |
| RESISTENZA ALLA LACERAZIONE Tear strength | | N | UNI 4818/pt.9° | LONGITUDINALE/Lengthwise ≥ 20 TRASVERSALE/Crosswise ≥ 30 |
| RESISTENZA ALLE FLESSIONI Bending strenght | | Cicli/cycle | UNI 4818/pt.14° | 150.000 (+20° C) / (-5° C) 3.000 (-30° C) |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE Martindale | | Cicli/cycle | UNI EN ISO 12947-2/2000 | 150.000 |
| SOLIDITA' ALLA LUCE Light solidity | | Scala dei blu/blue | UNI ISO 105-B02 | 5-6 |
| SOLIDITA' AL SUDORE Solidity to sweat | | Scala dei grigi/grey | UNI EN ISO 105 E04/98 | ACIDO/ALCALINO 4-5 Acid/Alkaline |
| STABILITA' DIMENSIONALE LAVAGGIO A SECCO/Dimensional stability to dry cleaning | | | UNI EN ISO 3175/1/1/01 | ORDITO/Warp - 2,4% TRAMA/Welf - 1,5% |
| COMPORTAMENTO DELLE SUPERFICI AI PRODOTTI DI PULIZIA./Reaction of fabric surface to cleaning | | Min. 1 Max 5 | PTP 53/95 | 5 (non si riscontrano difetti) (no problem noticed) |
| TROPICAL TEST | | 70°C | GIORNII/Days 60 | INALTERATO/Unchanged |
| COMPOSIZIONE/Composition | | | POLIURETANO/Polyurethane COTONE/Cotton | 63 % 37 % |

TRATTAMENTO/TREATMENT

ULTRA-FRESH / Antibatterico/Antiacaro. Determina freschezza igienica duratura.
Antimicrobial / Antiacarus. It determines durable hygienic freshness.

ANTIFIAMMA/FLAME RETARDANT

Extrema/AU ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.
Extrema/AU has successfully passed the following flame retardant tests, carried out by Catas laboratories, according with the
italian and european standards

**IMO Resolution A.652(16)/89 - EN 1021-2/93 - BS 5852-1/79 - BS 5852/90 - Sezione 4 - crib 5 -
UNI 9175/87 e 9175 FA-1/94 classe 1.IM (UNO I EMME)**

LAVAGGIO/CLEANING

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi, passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) Si consiglia di seguire le seguenti istruzioni. Disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature.


The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.



850



150



250



550



350



1150



2350



650



750



1250



1350



2850



2750



950



1050



1650



2450



1550



1450



450



2550



1850



2650



1950



1750



2050



2150



2250

Tutti i colori presenti in questo campionario sono da considerarsi a titolo indicativo. La ditta declina ogni responsabilità per differenze di colore tra il campione ed il prodotto finito. All samples here presented must be considered as indicative. The company won't be responsible for the difference between samples and products. Les couleurs présentées dans cet échantillonnage sont données à titre indicatif. La société ne sera pas responsable de la différence entre les échantillons et les produits fournis. Die hier vorliegenden Farbangaben gelten nur als ein Hinweis auf die Realisationen und sind für die Firma nicht bindend.

